

Spenglermasse

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Lösungsmittelhaltige, einkomponentige Masse auf Basis von Synthetikautschuk.
Neutrale, Physikalisch trocknende Dichtungsmasse.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Witterungsbeständig
- UV - beständig
- Schimmelbeständiger als Silikon
- Überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Farben
- Gute Haftung auf feuchten und leicht öligen Untergründen
- Silikonfrei
- Kupfer- und Bitumenverträglich

ANWENDUNGSBEREICHE:

Synthetikautschuk für Verklebungen, z.B. im Fassaden-, Glas-, Sanitär- und Dachbereich. Haftet auf Holz, Beton, Metall (Aluminium, Kupfer, verzinkte Bleche), Ziegel, Putz und Porenbeton.

FARBE:

Glasklar

LIEFERFORM:

	Inhalt	Stück / Karton
Kartusche	310ml	20



VERARBEITUNGSHINWEISE:

Die Haftflächen müssen sauber, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden. Die Kartusche ist vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur zu lagern. Glatte Oberflächen dürfen nass, offenporige dagegen sollten trocken sein. Bei längerer Lagerung unter Wasser kann die Masse etwas vergilben. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Qualität des Materials. Bei äußerst extremen Bedingungen und einigen Kunststoffen empfehlen wir die Verwendung einer Grundierung. Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Zur nachträglichen Glättung der Fugen reichlich Seifenwasser nehmen. Fugenkanten können abgeklebt werden (Klebeband sofort nach dem Verfugen bzw. Glätten entfernen). Überstreichbar mit handelsüblichen Farben und Lacken. Bei lösemittelhaltigen Anstrichen kann eine Trocknungsverzögerung auftreten. Vorversuch empfohlen.

SERVICE:

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker jederzeit zur Verfügung.

WICHTIGE HINWEISE:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Haut und Augen schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

ENTSORGUNG:

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

TECHNISCHE DATEN:

Eigenschaften	Wert
Chemische Basis	Synthesekautschuk, pastös
Dichte	Ca. 0,95g/cm ³
Shore A Härte	25 ± 5
Glättzeit	15-20 min.
Schrumpf	ca. 20 %
Zulässige Gesamtverformung:	max. 25 %
Durchhärtung (Normalklima 23/50)	mehrere mm/Tag
Anstrichverträglichkeit	ja
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet)	-25 bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	+5 bis + 40°C
Lagerfähigkeit (trocken und bei 10-25°C)	18 Monate

ZUSATZINFORMATION:

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.