

Technische Daten:

	EN	Klassifizierung
Brandverhalten	EN 13501	Klasse E
Wasserdichtheit	EN 1928, Verfahren B	gegeben
Zug-Dehnverhalten	EN 12311-1	>200 N/50mm
Zug-Dehnverhalten (Dehnung)	EN 12311-1	>150 %
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	EN 12310-1	>100N
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	dampfbremsend
UV-beständig	-	bis zu 3 Monate
Temperaturbeständig	-	-30 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur (Außen, ggf. Primer verwenden)	-	-5 °C bis +35 °C
Lagertemperatur	-	+5 °C bis +25 °C
Lagerung	-	Kühl, trocken und frostfrei lagern