Technische Daten:

	Klassifizierung
Basis	Hybrid-polymer
Dichte	1,5 g/cm³ (DIN 52 451-A)
Verarbeitungsviskosität	standfest (EN 27 390)
Hautbildung	nach ca. 15 Min. bei 23 °C und 50 % r. F.
Durchhärtung	ca. 3,5 mm/24 Stunden bei 23 °C und 50 % r. F.
Volumenschwund	3,40 % (DIN 52 451)
Dehn-Spannungswert (bei 100 % Dehnung)	1,5 N/mm² (EN 53 504 S2)
Zugfestigkeit	ca. 3,0 N/mm² (EN 53 504 S2)
Druckfestigkeit	0,76 N/mm² (ift-Verfahren)
Bruchdehnung	ca. 470 % (EN 53 504 S2)
Shore-A-Härte	ca. 55° (EN 53 504 S2)
Brandverhalten	B2 (normalentflammbar) DIN 4102-1
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C, kurzfristig bis +200 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C bis +40 °C

12 Monate kühl, trocken und frostfrei in der ungeöffneten originalverpackung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C ohne direkte Sonneneinstrahlung

„Herstellererklärung im Winter“ beachten