TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Chemische Basis		Polyurethan
Konsistenz		thixotrop
Aushärtung in 24 Std.	mm	~3 mm
Hautbildung	min	~7 min
Handfestigkeit	min	~30 min
Scherfestigkeit (ISO 4587)	N/mm²	10 - 14 N/mm²
Dichte	g/ml	1.45 g/ml
Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur	Monate	9
Zertifikate		EN204 Klasse D4