TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Chemische Basis		Polyurethan
Konsistenz		thixotrop
Aushärtung in 24 Std.	mm	~3 mm
Hautbildung	min	~6 min
Handfestigkeit	min	15 - 20 min
Zugfestigkeit	MPas	10 MPas
Dichte	g/ml	1.25 g/ml
Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur	Monate	12
Zertifikate		EN204 Klasse D4
Temperaturbeständigkeit	°C	-30 bis +80 °C