

Materiál

Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnící páska se strukturou otevřených buněk. K impregnaci je použito syntetické pryskyřice.

Provedení

Páska je dodávána předstlačená v rolích jednostranně potažená lepidlem.

Rozměry

hloubka / šířka pásky (mm)	šířka těsnění spáry (mm)
8/2*	2
10/2	2
15/2	2
20/2	2
8/3*	3
10/3	3
15/3	3
20/3	3
12/3-7	3-7
15/3-7	3-7
20/3-7	3-7
15/5-10	5-10
20/5-10	5-10
15/7-12	7-12
20/7-12	7-12
20/8-15	8-15
30/8-15	8-15
20/10-18	10-18
25/10-18	10-18
30/10-18	10-18
30/13-24	13-24
40/13-24	13-24
35/17-32	13-24
40/17-32	17-32
40/28-40	28-40
50/28-40	28-40

*rozměry jsou pouze na vyžádání

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4102	B1, těžko zápalná, P-NDS04-229
Tepelná vodivost	DIN 52 612	$\lambda_{10} \leq 0,048 \text{ W/m} \cdot \text{k}$
Součinitel difúzního odporu	EN ISO 12 572	$\mu \leq 100$
Teplotní odolnost		-30 °C až +90 °C
Spárová průvzdúšnost	EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3 /[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$
Odolnost vůči povětr. podmínkám	DIN 18 542	plní požadavky
Těsnost vůči zatékání	EN 1027	600 - 1150 Pa*
Snášenlivost se stavebními materiály	DIN 18 542	zajištěna podle BG1, u výrobku s rozpoštědly nebo změkčovadly provést test kompatibility
Aplikační teplota		bez omezení
Skladovací doba		24 měsíců
Skladovací teplota		+1 °C až +20 °C

Příprava

Potřebné pomůcky

- K instalaci je zapotřebí měřicího pásmo, špacrtle, nůžek nebo nože a v některých případech také dřevěných klínek.



TP600

illmod 600



Použití

TP600 illmod 600 je předstlačená impregnovaná pěnová páska, která se osvědčila hlavně při potřebě dlouhodobého utěsnění spár proti průchodu hnané dešťové vody. Používá se ve stavebních spárách, kde lze zvláště ocenit schopnost pásky vyrovnat rozměrové tolerance.

Hlavní přednosti

- ověřená odolnost vůči průchodu vody při tlaku 600 Pa
- CE dle ETA-05/0058
- jednostranně nanesené lepidlo na pásku usnadňuje fixaci při montáži
- páska je přetíratelná běžnými disperzními barvami
- estetický vzhled, rychlá montáž, úspora
- UV odolnost



illbruck i3 je patentovaný a certifikovaný těsnící systém pro normovanou montáž oken. Na funkčnost systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 let. Pro více informací nás kontaktujte.

Zpracování

1. Po zaměření šíře spáry je nutné vybrat správný rozměr pásky (viz. tabulka).
2. Po otevření role odříznout konec pásky a postupně odstraňovat ochranou fólií zároveň s ukládáním pásky do spáry.
3. Při spárách na sebe kolmých se konce pásky ukončují na tupo, přičemž těsného spoje lze dosáhnout ponecháním jedné pásky o cca. 1 cm/m delší než je třeba a jejím přitlačením k druhé.
4. Boky spáry tzn. stěny definující hloubky spáry by mely být rovnoběžné (maximálně 3° stupně odchylka). Podklad musí být očištěn od volných částic a zbytků malty apod.
5. Páska se aplikuje co nejrychleji po odstranění ochranné fólie. Nerovnosti povrchu stěn spáry jsou vyrovnané elastičností pásky. Pásku aplikujte min. 2 mm za hranu spáry. U vlhkých spár může dojít k neutralizaci lepidla pásky, proto by mela být páška na místě přidřžena vložením dřevěných klínků dokud nedojde k dostatečné expanzi.
6. Poté musí být klínky odstraněny. Při zpracování s barvami, jinými těsnícími hmotami a přírodním kamenem je nutné zjistit snášenlivost. Páska nesmí přijít do styku s ředidlly a agresivními chemikáliemi.

Tipy pro instalaci pásky na okna

1. Pásku TP600 illmod 600 při aplikaci na rám otvorové výplně přerušit na rohu rámu.
2. Napojení pásek řešit spojem na tupo. Pásku není možné použít pro utěsnění vodorovných spár u parapetu a všude tam, kde může docházet k vytvoření tlaku vodního sloupce.

Tipy pro monolitické konstrukce

1. Při montáži pásky do prefabrikovaných dílů vkládat do spár distanční rozpěry, aby se zabránilo nadměrnému stlačení pásky.
2. Při styku pásky s velmi savými povrhy je doporučena hydrofobizace stěn spáry před užitím illmodu 600.

Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vychražujeme právo na změnu receptury našeho

produkту. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.

Slezská 2526/113
13000 Praha 3
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz