

Materijal

1-komponentna poliuretanska pena, postojana na vlagu, bez FCKW i HFCKW sredstva.

Izrada

FM310 isporučuje se kao 750 ml bela metalna doza sa nastavkom navoja za pištolj.

Boja: zelena



Oblik isporuke

Narudžbina-br.	Sadržaj na ml	Deo/Karton
329145	750	12

Tehnički podaci

Osobine	DIN	Klasifikovanje
Gradevinski materijal	DIN 4102	B3
Sposobnost toplinske vodljivosti	DIN 52612	0,035 W/(m · K)
Otpornost na promaju	DIN 53455	80 kPa
Rastezanje	DIN 53455	15%
Otpornost na struganje	DIN 53422	25 kPa
Pritisak na stezanje kod kompresije 10% ISO 844	30 kPa	
Penjenje: podloga navlažena		60%
Penjenje: podloga suva		30%
Apsorpcija vode 4)	EN 1609	0,2 kg/m ²
Temperatura za obradu 5)		od -5°C do +35°C
Sušenje – ne lepi se 1) 30 mm uže		iza 10 minutan
Mogućnost rezanja 1) 30 mm uže		iza 45 minutan
Moguće potpuno opterećenje		iza 24 sata
Zapremina (slobodno penjenje) 1+2)		do 45 litara
Obujam gustoće 3) stavljanje u fuge		20 – 25 kg/m ³
Otpornost na temperaturu		-40°C do +90°C
Skladištenje		hladno, suvo, uspravno i bez smrzavanja
Trajnost		12 meseci od proizvodnje

1) Podaci variraju zavisno od temperature i vlažnosti vazduha

2) Slučaju dobro ovlažiti podloge

3) Sirova gustina nakon ovlaživanja

4) 0,2 kg vode/m² kontaktne površine pene

5) Okolina

FM310



Priprema


- Podloge moraju biti čiste i održive. Otkloniti labave delove, prašinu i masnoću.
- Površinu na koju se pena stavlja, pre nanošenja pene dobro navlažiti. Dozu pre svake upotrebe najmanje 20 puta jako protresti. Pištoljsku penu prema upustvu pričvrstiti na pištolj.
- Pre obrade prekriti susedne površine, kao i zidove i podlove u radnom području.

Obrada

- Pre nego što se nanosi pena, dozu dobro protresti. Dozu držati s ventilom okrenutim prema dole.
- Količina izlaza pene reguliše se pritiskom na ručicu pištolja i točkićem za doziranje na pištolju. Penu dozirati štedljivo. Penu obrađivati u lancu procesa.
- Posebno kod fuga i šupljina preko 30mm puniti u slojevima i pri tome između vlažiti. Podloge dobro navlažiti.
- Optimalna temperatura doze je 20°C, kod nižih temperaturi treba računati sa nižim prinosom pene. Kod penjenja građevnih komponenata npr. prozorskih klupčica i okvira prozora mora se paziti na dobru fiksiranost i usidrenost delova koji se ugrađuju. Eventualne viškove pene nakon stvrnjavanja izrezati. Pena se ne sme duže vreme izlagati atmosferskim delovanjima, jer nije otporna na UV zrake.



Podloge dobro ovlažiti



Pena-doza tresti snažno



Prozorna fuga ispuniti sa penom

Čišćenje

Eventualne viškove pene odrezati nakon stvrnjavanja. Uštrčke pene odmah ukloniti s AA290 sredstvom za čišćenje pištolja ili acetonom. Stvrdnuta pena može biti uklonjena samo mehanički.

Upustvo

Obrađivati samo u prostorijama s površinama temelja većim od 5 m² (visina sprata 2,5 m) i dobrom ventilacijom. Ne pušiti! Štititi oči, nositi rukavice i radnu odeću. Pena se ne sme duže vreme izlagati atmosferskim delovanjima, jer nije otporna na UV zrake. Ventili za illbruck PU pene namenjeni su samo za pištolje ponuđene od illbruck-a. Primenom tih pištolja možete sigurno namestiti optimalno otvaranje ventila. On će osigurati željenu brzinu izlaska pene i potpuno pražnjenje doze.

Sigurnosno upustvo

Najaktuelniju verziju lista sa sigurnosnim podacima Vi nalazite pod www.illbruck.hr.

Servis

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primene.

našeg uticaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih eksperimenta da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primeni.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opšta upustva. Zbog uslova obrade i primene koji leže izvan

Tehničke izmene pridržane.
Najaktuelniju verziju nalazite pod
www.illbruck.hr.



tremco illbruck GmbH
Liebermannstr. A02/401
2345 Brunn am Gebirge
Österreich
T: +43 2236 312447 0
F: +43 2236 312447 15

info.at@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.at