

# COSMO CL-300.110

\*\*\* COSMOFEN 5

## PVC hladiaci prostriedok

### Príklady použitia

- Výroba PVC okien, ako leštiaci a hladiaci prostriedok.
- Nábytkársky a reklamný priemysel, na hladenie vzniknutých škrabancov, stôp po brúsení atď., na nepriehľadnom tvrdenom PVC, PS, ABS, PMMA (akryl).

### Zvláštne vlastnosti

- silne narúša tvrdené PVC
- rýchlo schne

### Technické údaje

Základ	zmiešaný ester monokarboxylovej kyseliny a alifatických ketónov
Hustota podľa EN 542 pri +20 °C	cca 0,84 g/cm <sup>3</sup>
Minimálna teplota spracovania	od +5 °C

### Pokyny pre spracovanie

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášanosť!

Z dôvodu hygroskopického pôsobenia narušeného PVC sa smú agresívne prostriedky zásadne používať len v suchom ovzduší!

Povrchy, ktoré sa majú opraviť, sa najprv vyčistia prípravkom COSMO CL-300.140 (nenarúša štruktúru), aby sa odstránil prípadný prach alebo nečistoty povrchu.

Pri hlbších škrabancoch sa povrch vybrúsi excentrickou brúskou (zrornosť 400), následne sa brúsny prach odstráni z povrchu prípravkom COSMO CL-300.140.

Pomocou celulózovej handry, ktorá nezanecháva žmolky, nefarbí a je navlhčená hladiacim prostriedkom, sa povrch vyhladí vždy v jednom smere.

Pre ľahšie čistiace práce je k dispozícii prípravok COSMO CL-300.120 (mierne narúšajúci štruktúru).

### Dôležité upozornenia

Produkt smie používať školený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

*Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!*

### Skladovanie

Originálny zväzok skladujte tesne uzatvorený, v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C bez priameho slnečného žiarenia.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiac(ov).

## **COSMO CL-300.110**

\*\*\* COSMOFEN 5

### **PVC hladiaci prostriedok**

#### **Forma dodania**

1 000 ml kovová fľaša.

10 l kovový kanister.

#### **Príslušenstvo**

COSMO SP-870.100 - Celulózové čistiace utierky na zvitku.

COSMO SP-810.120 - Šetriaci zvlhčovač/bezpečnostný dávkovač.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)