

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

VYSOCE VÝKONNÉ MAZIVO STALOC HTP

SQ-496

POPIS

Vysoce výkonné mazivo STALOC HTP s PTFE je minerální mazací olej s PTFE s výbornou teplotní a tlakovou odolností pro bezpečné a efektivní dlouhodobé mazání. Díky své extrémně vysoké odolnosti proti tečení maže a chrání vysoce výkonné mazivo STALOC HTP s PTFE bezpečně a dlouhodobě kovové a plastové díly jako pohyblivé součásti strojů, různé klouby, ozubená kola, ložiska, kluzné lišty, závěsy, drátěná lana atd. Nanesený mazací a ochranný film poskytuje znamenitou odolnost proti vysokému tlaku, vysokým teplotám, slané a stříkající vodě a slabým kyselinám a louchům.

Vysoce výkonné mazivo STALOC HTP s PTFE poskytuje vysokou schopnost mazání při nouzovém chodu!

POUŽITÍ

Doporučený postup v použití, další pokyny v bezpečnostním listu.

Úsporně předmět nastříkejte a nechte působit. S přiloženou kapilární trubičkou lze produkt nanést i na obtížně přístupná místa.

FUNKCE

- Odpuzující vodu
- Neobsahuje kyseliny
- Dobrá penetrace a znamenitá přilnavost (lze použít svisle a nad hlavou)
- Znamenitá mechanická a tepelná stabilita
- Nepřitahuje nečistoty
- Velmi nízký součinitel tření
- Ochrana před korozi

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

| VLASTNOST | JEDNOTKA | CHARAKTERISTIKA |
|--------------------------------|----------|-----------------------|
| Teplotní odolnost | °C | -55°C až 260°C |
| Základ | | Minerální olej / PTFE |
| Barva | | Průhledná |
| Teplotní odolnost | °C | -55°C až 260°C |
| Teplota zpracování | °C | 10°C - 35°C |
| Tlaková odolnost (ASTM D 2596) | N | 3445 |
| Skladovatelnost při +25°C | Roky | 10 let |

BEZPE**ČNOSTNÍ POKYNY**

Podle zákonných ustanovení. Vyžádejte si nejaktuálnější verzi bezpečnostního listu.

BALENÍ / OBJEM

500 ml 650 3e po 12 ks v kartonu

Zde zveřejněné údaje slouží pouze pro informaci a jsou pokládány za bezpečné. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za výsledky, které byly docíleny jinými a nad jejichž metodami nemáme žádnou kontrolu. Uživatel samotný je odpovědný za stanovení vhodnosti zde zmíněných výrobních metod pro své účely a učinění preventivních opatření, která by byla žádoucí na ochranu věcí a osob před nebezpečími, která se možná vyskytnou při zacházení s těmito produkty a jejich používání. Tomu přiměřeně firma STALOC výslovně odmítá zvláště každou záruku vyplývající z prodeje nebo použití produktů firmy STALOC nebo poskytnutou mlčky, včetně všech záručních povinností nebo záruk vhodnosti pro určitý účel. Firma STALOC vylučuje zvláště jakoukoliv odpovědnost za následné škody nebo nepřímé škody všeho druhu, včetně ušlých zisků. Skutečnost, že jsou zde vysvětleny různé postupy nebo složení, nemá vyjadřovat, že tyto nejsou chráněné patenty pro jiné, resp. interpretovány jako licence pod patenty společnosti STALOC, které mohou takové postupy nebo složení pokrývat. Doporučujeme každému zájemci, aby otestoval jím zamýšlené použití před sériovým využitím a přitom použil tyto údaje jako návod. Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty nebo přihláškami patentu.

Stav: 12.3.2014



Volání STALOC



www.staloc.com