

TECHNISCHE DATEN – QUIKSET PRO

Mischdauer	20 Sekunden	Masse nach der Dehnung von 1L	> 16 L
Reaktion nach	45 Sekunden	Spezifisches Gewicht	min. 64 kg/m ³
Dehnungszeit	6-8 Minuten	Druckkraft	min. 390 kPa
Formung der Haut	6-8 Minuten	Wasseraufnahme	< 2,8% (v/v)
erstmalige Härtung	15 Minuten	Feuchtigkeitsbeständigkeit	Hoch
komplette Härtung	90 Minuten	Zellenstruktur	Geschlossen
Angaben nach den folgenden Testbedingungen: Massentemperatur 18 - 22°C / Umgebungstemperatur 18 - 22 °C			