

FIȘA TEHNICĂ DE DATE

ADEZIV DE MONTAJ STALOC MULTITACK

alb mat

DESCRIERE

Adezivul de montaj STALOC MultiTack este un sistem de montaj polimer puternic aderent și rezistent elastic pentru o multitudine de aplicații în spațiul interior și exterior, indiferent de existența unor substraturi cu aspirație sau fără. Aderența la început consolidată prin aditivi aderenți ușurează considerabil lipirea/montarea de ex. a plintelor, precum și treptelor. Formularea neutră a adezivului de montaj STALOC MultiTack permite și o lipire sigură și fără probleme a pietrei naturale sau a părților posterioare ale oglinzilor. Forța ridicată de lipire combinată cu aderența inițială rapidă oferă un avantaj esențial față de produsele existente pe piață „High Tack”.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI ÎN PERSPECTIVĂ GENERALĂ

- Aderență rapidă la început și forță ridicată de lipire
- Fără solvenți, isocianat, ftalat, silicon și PVC
- Rezistență bună la UV și la îmbătrânire
- Rezistent la temperatură între – 40 °C până la + 90 °C
- Neutru și cu emisii foarte scăzute
- Apt pentru piatră naturală
- Umple, resp. nivelează crăpăturile
- Fără bule de aer și fretări
- Rezistent la ciuperci & bacterii
- Poate fi aplicat cu cele mai multe sisteme industriale de aplicare a vopselei sau a lacului
- Poate fi aplicat conform formării învelișului (umed în umed)

DOMENII DE APLICARE

- Lipirea plintelor, elementelor de scară, glafurilor de ferestre, profilurilor de protecție, plăcilor izolatoare, ...
- Lipirea părților posterioare ale oglinzilor lăcuite
- Lipirea materialului de plăci HPL și MDF, resp. panourilor sandwich
- Lipește lemn, plastic (exceptând de ex. PE & PP), EPDM, beton, piatră, plăci ceramice, gips, piatră naturală, PVC, policarbonat, polistiren, oțel, aluminiu, cupru, plumb, zinc și chiar sticlă.

DESCRIEREA APLICĂRII

Pentru tratamentul preliminar al pieselor de lipit vă recomandăm curățătorul de montaj STALOC

Din cauza diferențelor mari dintre diferitele substraturi trebuie să fie determinate mai întâi valorile de aderență accesibile printr-o încercare.

- Temperatura substratului: cel puțin +5 °C până la maxim +60 °C
- Temperatura de prelucrare: cel puțin +5 °C până la maxim +40 °C



PROPRIETĂȚI TEHNICE

PROPRIETATE	UNITATE	PARTICULARITATE
Bază chimică		Polimer modificat
Consistență		tixotrop ridicat
Culoare		alb mat
Întărire în 24 ore	mm	2 până la 3
Formare înveliș	mm	15 min.
Duritate Shore A (DIN 53505)		67
Alungire la rupere (DIN 53504)		240%
Modul E la 100 % alungire (DIN 53505)	MPa	1,38 MPa
Rezistență la tracțiune (DIN 53504)	MPa	2,75 MPa
Densitate	g/ml	1,57
Capacitate de depozitare la temperatura incintei	Luni	12

INDICAȚII DE SECURITATE

Vă rugăm să solicitați versiunea actuală a fișei cu datele de siguranță.

AMBALAJ / VOLUM

290 ml cartuș 12 buc. în cutie de carton

Datele publicate aici servesc numai pentru informație și sunt considerate sigure. Nu ne putem asuma însă nicio răspundere pentru rezultatele, care au fost obținute de alte persoane și prin metode asupra cărora nu avem nici un control. Utilizatorul în sine este responsabil pentru stabilirea aptitudinii metodelor de producție menționate în acest context pentru scopurile sale și trebuie să ia măsurile de precauție, care sunt afișate pentru protecția bunurilor și persoanelor împotriva pericolelor, care pot apărea la manevrarea și folosirea acestor produse. STALOC respinge în mod explicit sau tacit fiecare garanție care reiese din vânzarea sau folosirea produselor firmei STALOC, inclusiv toate obligațiile de acordare a garanției sau garanțiile de aptitudine pentru un anumit scop. STALOC exclude în special fiecare răspundere pentru prejudicii ulterioare sau prejudicii indirecte de orice tip, inclusiv câștiguri pierdute. Faptul că aici sunt analizate diferite proceduri sau compoziții, nu trebuie să exprime, că acestea nu sunt protejate prin patente pentru altele, resp. să fie interpretate drept licență sub patentele societății STALOC, care pot acoperi asemenea procedee sau compoziții. Recomandăm fiecărei persoane interesate, să testeze aplicația intenționată de aceasta înainte de utilizarea în dotarea de serie și totodată să utilizeze aceste date ca și îndrumar. Acest produs poate fi protejat de unul sau mai multe patente sau înregistrări de patente.

Ediția: 14.03.2018



Apel STALOC



www.staloc.com