

illbruck zaštićeno ime / illbruck opis		unutarnja folija za prozore EEU	
test/ ispitivanje	standard / norma	jedinica	poželjna vrijednost
Materijal za građenje			2-slojni snop folije od bijelog PP-vlakna i bijele LDPE prevlake, opremljene samoljepivom akril bazom, te po izboru bijelim butilnim prugama
Boja			bijela, dekoracija: lopaticom
Površinska težina folije	DIN EN 1849-2	g/m ²	120+/-10
Čvrstoća na paranje po dužini	DIN EN 12311-1	N/50mm	>150
Čvrstoća na paranje poprečno	DIN EN 12311-1	N/50mm	>110
Čvrstoća na istezanje l/q	DIN EN 12311-1	%	>40
sd-vrijednost	EN ISO 12572 postupak A	m	>10
Koeficijent propusnosti zraka/ a-vrijednost	DIN EN 1026	m ³ /h*m*(daPa) ⁿ	<0,1
Otpornost na požar	DIN 4102		B2

Prianjanje ljepila/23°C	prema DIN EN 1939/V1	N/25mm	>12
Prianjanje butila /23°C		N/25 mm	>20
Prianjanje žbuke, unutarnja strana folije		kN/m ²	≥50
Radna temperatura		°C	+5 do +45
Postojanost na temperaturi		°C	-40 do +80
UV-postojanost			8 tjedana
Preporučeno vrijeme uskladištenja			1 godina
	(na suhom, bez prašine, u originalnom pakiranju)		

Izdanje: 24.11.2014/BDL