

Popis

Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou buniek, opatrený jednostranne kaučukovým lepidlom a PP vrstvou na strane druhej.

Forma dodania

Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do rolky v hrúbkach:

2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm

Technická špecifikace

	Jednotky	Norma	hr.(mm)	hr.(mm)	hr.(mm)	hr.(mm)	hr.(mm)
			2	3	4	5	6
Hustota	kg/m ³	ISO 845	29	25	25	29	33
Tvrdosť Shore 00			47	46	47	48	51
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	kPa	ISO 1926	360	330	310	330	420
Pevnosť v ťahu priečne	kPa	ISO 1926	210	200	190	220	280

Spoločné parametre TN119

Zosilnenie	PP film na povrchu
Liner	nie je
Lepidlo	akrylátové (22 g/m ²)
Aplikačná teplota	min. + 5 °C
Teplotná odolnosť	-30 °C až +85 °C
Skladovanie	+5 °C až +30 °C (nevystavovať UV, relatívna vlhkosť prostredia do 70%)

Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmatnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie

- odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby
- následne aplikujte priamo na pripravené podkladové plochy
- pásku poriadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným valčekom
- pri verzii materiálu TN117 a PE páska s krycou fóliou je nutné pred aplikáciou odstrániť ochranný prúžok

Tipy

Páska je vďaka svoju materiálu vhodná pre styk so silikónovým tmelom v prípade, že vyžadujete nepriľnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití pásky ako vymedzovač dna škáru.



TN119

PE páska bez krycej fólie



Penová páska spoľahlivo fungujúca ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušenie tepelného mostu a zamedzenie nežiadúcich stykov konštrukcií.

Hlavní výhody

- Neobsahuje silikón
- výborná znášateľnosť so silikónovými tmelmi
- neobsahuje silikón
- vhodná do lakovní apod.

Dôležité upozornenie

Obe varianty pásky neobsahujú žiadny silikón a preto je možné ich použitie v prevádzkach lakovien a pod.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460