

## Popis

Vysoko kvalitné lepidlo na hybridnej báze. Produkt vytvrdzuje v dôsledku kontaktu so vzdušnou vlhkosťou.

## Forma dodania

- 310 ml / kartuša, 12 ks v kartóne
- 600 ml / salámy, 20 ks v kartóne

## Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Báza		hybridný
Tvrdosť (podľa Shore A)	DIN 53505	25
Maximálne dovolené pretvorenie		25%
Charakter		dlhodobo elastický
Systém		chemické vytvrdzovanie
Rýchlosť vytvrdnutia		cca 3 mm za prvých 24 hodín
Vytvorenie povrchovej kôry		cca 25 minút
Objemová hmotnosť	DIN 52451-A	1.6 g/cm <sup>3</sup>
Elastické zotavenie (pri 100% predĺžení)	EN27389 B	>65%
Teplotná odolnosť		-40 °C až +90 °C
Doba skladovania		12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C

## Spracovanie

- podkladové plochy musia byť čisté, bez voľných častí, mastnoty alebo námrazy. Lepidlom na fólie sa môžu vyrovnávať väčšie nerovnosti stavebného prvku.
- hrubé vypukliny alebo priehlbiny najprv vytmelte
- neodporúčame použitie alebo aplikáciu do detailu, ktorý je trvale zaťažený vlhkosťou alebo priamo vodou (bazény a pod.)
- produkt neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, a preto je možné aplikovať aj na EPS a XPS
- odporúčame aj tak najprv vykonať vlastné skúšky priľnavosti.

## Čistenie

Čerstvý materiál je možné odstrániť čistiacimi obrúskami, čističom AA404 alebo acetónom, či produktami na acetónovej báze. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky nožom, škrabkou a pod.



## SP025

### Lepidlo okenných fólií



Dlhodobo elastické lepidlo určené pre fixácie okenných fólií k podkladom ako sú murivo, betón, pórobetón, vápenno-piesková tehla, drevotrieska, OSB doska a ďalšími. Materiál je vysoko ekologicky šetrný, pri aplikáciách bez zápachu a veľmi dobre spracovateľný.

#### Hlavní výhody

- výborne odoláva pôsobeniu vody a poveternosti
- úplne ekologický produkt, bez rozpúšťadiel
- bez zápachu pri spracovaní
- ľahko spracovateľný
- pretierateľný

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460