

98% Zinc 400 ml (Z353)
SPREJ CINK 98% (Z353)

Ovaj je sprej svojim sivim završnim filmom idealan za podešavanje, završavanje i popravak metalnih površina i galvaniziranih dijelova. Štiti površine, služi kao primer za boje ili može biti samostalan završni premaz.

| | |
|-----------|---------------|
| Količina | 400 ml. |
| Pakiranje | 12 kom |
| EAN kod | 8034108890500 |

SPREJ CINK 98% – Ovo je premaz visoke molekularne težine za hladno galvaniziranje. Stvrđnjava se kemijskim putem stvarajući dugotrajan metalni premaz. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Stvara otporan sloj nanosa koji se može bojati ili može ostati kao završni zaštitni premaz. Osigurava izvanrednu otpornost i u teškim vremenskim uvjetima. Idealan je za retuširanje, finišenje i popravak galvaniziranih dijelova.

TEHNIČKI PODACI

| | |
|-------------------------|---|
| Ambalaža: | Cilindrična doza s tekućinom pod pritiskom |
| Kemijski - klasa | Sintetska smola s pigmentirajućim inhibitorima hrđe na bazi aluminijske prašine |
| Boja: | Čelik / Tamno siva |
| Miris: | Karakterističan za otapala |
| Fizikalno stanje | Pigmentirana tekućina u spreju |
| Plamište: | Nisko. 0°C |
| Tlak na 20°C: | 5,5 bara |
| Gustoća (relativna): | na 20°C 0,76- 0,80 g/ml |
| % Metala u suhoj tvari | 87% |
| % Cinka u suhoj tvari | 59% |
| Potisni plin: | GPL |
| Čistoća cinkovog praha | >98% |
| Pokrivnost doze | 2-3 m ² |
| Temperatura otpornosti: | Oko 300°C |



| | | |
|-------------------------|--------------|-----------|
| | Na prašinu | 10 minuta |
| Vrijeme sušenja na 20°C | Na dodir | 20 minuta |
| | Dubinski | 6 sati |
| | Prebojavanje | 12 sati |

PODRUČJE PRIMJENE:

Metalne površine poput čelika, aluminija, željeza. Zaštita željeznih struktura, cjevovoda, streha, ograda, i dr.

NAČIN PRIMJENE

Pažljivo očistiti površinu koja će se tretirati, odstranjujući sintetskim razrjeđivačem naslage i tragove hrđe. Ako je potrebno, pobrusiti površinu brusnim papirom. Okrenuti kanticu gore-dolje i dobro protresti sve dok se kuglica unutrašnjosti slobodno ne pokrene. Kako bi se izbjeglo curenje aplicirati dva puta, s distance od 20 -30 cm. Nakon završetka okrenuti naopačke kanticu i prskati 2-3 sekunde kako bi se mlaznica očistila za buduću upotrebu.

ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA

Prije upotrebe: Skladištiti proizvod na suhom mjestu i ne skladištiti ispod 0°C i iznad 45°C. Nakon upotrebe držati sadržaj zatvorenim. U originalnoj ambalaži proizvod može biti sačuvan 24 mjeseca.

Nakon prve upotrebe: Skladištiti na prozračenom i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Držati izvan dohvata djece.

Ove informacije, iako su pouzdane, moraju se uzeti kao okvirne. Ne možemo preuzeti odgovornost za neispravno korištenje proizvoda ili za povredu bilo koje licence vezane uz proizvod. Prije upotrebe korisnik treba potvrditi pogodnost proizvoda za njegovu specifičnu potrebu.

Unosnik/distributer:

ISTRA COLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr

Zemlja podrijetla: Italija (EU)