

## Popis

Produkt je na hybridnej báze, neobsahuje izokyanáty, riedidlá, silikón a je šetrný voči spracovateľom aj životnému prostrediu. Po vytvrdnutí je spoj elastický a vďaka tomu schopný veľmi dobre prenášať dynamické zaťaženie a rázy. Materiál je odolný poveternosti a môže byť použitý v exteriéri aj interiéri.

## Forma dodania

- 310 ml / kartuša
- 12 kartuší v kartóne
- Farba: biela



## Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť	DIN 52 451-A	1.5 g/cm <sup>3</sup>
Vytvorenie povrchovej kôry		cca 15 minút
Rýchlosť vytvrdnutia		cca 3.5 mm / 1 deň
Zmrštenie po vytvrdnutí	DIN 52 451	3.4 %
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	3.0 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v ťahu	DIN EN ISO 8339 Metoda A	2.0 N/mm <sup>2</sup>
E-modul pri 100% natihnutí	DIN EN ISO 8339 Metoda A	cca 1.3 N/mm <sup>2</sup>
Pretiahnutie pri pretrhnutí	DIN EN ISO 8339 Metoda A	cca 350%
Elastické zotavenie	DIN EN ISO 7389 Metoda B	60%
Tvrdosť Shore A	DIN 53505	55
Teplotná odolnosť		-40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C
Skladovateľnosť		+5 °C až +25 °C

## Príprava

- podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu a nečistôt
- nesavé podklady s uzavretými pórami očistite čistiacim prípravkom AA404
- v prípade citlivých povrchov zriedte prípravok AA404 vodou. Kvôli rozdielnej kvalite podkladov a aplikačných podmienok je potrebné zaistiť vlastné skúšky prílnavosti
- na zlepšenie prílnavosti lepidla na problematické savé aj nesavé podklady sú určené impregnácie viď tabuľka prílnavosti.

## Spracovanie

- aplikujte lepidlo v húsenkách alebo pásoch pomocou špeciálneho ozubeného hladítka, aby sa vlhkosť mohla dostať do styku s SP350
- podkladové plochy by mali byť k sebe ihneď pritlačené. Je potrebné sa vyhnúť bodovému alebo celoplošnému nanášaniu lepidla
- odporúčané medzery medzi húsenkami lepidla sú cca 10 cm.

## SP350

### Lepidlo s vysokou počiatočnou pevnosťou



Lepidlo spája výhody jednoduchej aplikácie jednokomponentného lepidla a okamžitej pevnosti spoja, ktorá je dosiahnutá veľmi dobrou vnútornou súdržnosťou lepidla. Produkt bol vyvinutý na použitie v aplikáciách, kde je potreba zamedziť, bez dodatočných mechanických prostriedkov pohybu alebo odpadnutiu lepeného predmetu. Lepidlo je ideálne pre lepenie dosiek alebo líšt z rôznych materiálov. Vďaka svojej extrémnej pevnosti v ťahu (3,0MPa) je produkt vhodný pre výrobcov drevostavieb, stolárov a firmy zariaďujúce interiéry.

#### Hlavní výhody

- Extrémne silná pevnosť
- Lahko vytlačiteľné z kartuše
- Vysoko pevné a zároveň elastické lepidlo
- Neobsahuje silikónový olej alebo riedidlá
- Nesteká pri aplikácii na zvislé plochy

### Čistenie

Čerstvé lepidlo môžete odstrániť čističom AA404 alebo čistiacimi obrúskami AA292. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky pomocou vhodného nástroja napr. škrabkou.

---

#### Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

#### Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460