

Spojovací a plnicí výplň

► Profesionální kvalita

Charakteristika

- Lehká stěrková hmota
- EMICODE EC 1 Plus - velmi nízké emise
- Rychlé schnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy)
- Bez zápachu
- Lze brousit
- Lze přetírat
- Téměř se nesmršťuje a bez trhlin
- Neobsahuje rozpouštědlo

Výhody zpracování

- Dobrá dávkovatelnost
- Připraveno k použití
- Snadné zpracování
- Již po krátké době lze přetírat akrylem, alkydovými pryskyřicemi bez aromátů a disperzními barvami

Oblasti aplikace

- Vhodné pro plnění spár a otvorů v interiérech na podklady, jako jsou dekorativní desky, sádkartonové desky, cementové vláknité desky, omítky a betonové podklady, cihla, dřevo atd.
- Není vhodný pro dilatační spáry



Spojovací a plnicí výplň

Obsah 310 ml
Výr. č. 232 400 310CE

Trmely

Oblast použití

- ▶ Montážní provozy
- ▶ Malířské práce
- ▶ Stavebnictví
- ▶ Montáž zasucha

Zpracování

Podklady musí být čisté, suché, bez prachu a mastnoty. Porézní a vysoce savé podklady před zaplněním natřete vodou zředěným spárovacím a povrchovým plnivem **Spojovací a plnicí výplň beko** a nechte uschnout. Naneste **Spojovací a plnicí výplň beko** a vyhladte stěrkou. Lze přelakovat již po 10 až 20 minutách disperzní barvou. Vytvrzování cca 2 mm během jedné hodiny. U vyšší tloušťky vrstvy a nižší teploty do 8 hodin. Po vytvrzení lze produkt dobře brousit.

Účel použití

- ▶ Není vhodné pro dilatační spáry.
- ▶ Povrchy s vysoce naplněnými disperzními barvami mohou vést k tvorbě trhlin barvy.
- ▶ Nástroje by se měly po použití vyčistit vodou.
- ▶ V případě neodborného a nesprávného použití je vyloučena jakákoli odpovědnost za vady výrobku.
- ▶ Pouze pro profesionální a průmyslové použití.

Příslušenství

	Výr. č.
Kartušový lis Econo-Max	906 3310
Stěrka beko	200 248 01



Technické informace

Základ	emulsion	
Lze zpracovat	od +5° C do +30° C	
Přetíratelný	po 10 až 20 minutách v normálním klimatu (+23° C / 55% relativní vlhkost vzduchu)	
Vytvrzování	cca 2,0 mm za 1 až 8 hodin (v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu a podkladu)	
Barva	bílá	
Hustota	cca 0,57 g/cm ³	
Viskozita	pastózní	
Trvanlivost	12 měsíců (neotevřeno)	
Skladování	při +5° C až +25° C; krátkodobě (pro přepravu) odolný proti mrazu až do -15° C	
Balení	20 kusů/karton	1200 ks/paleta

Zveřejněním tohoto vydání ztrácí platnost všechna předchozí vydání.
Technické změny vyhrazeny! Datum tisku: 08/2018 Výr.č. 232 400 310 9CZ

Online katalog:



@bekoGroup