

Silikon křišťálově čistý

Vysoce transparentní tmel

- ▶ Schopný síťovat ocet
- ▶ Profesionální kvalita

Charakteristika

- ▶ Snadná manipulace
- ▶ Odolný vůči stárnutí
- ▶ Vysoká přilnavost
- ▶ Trvale elastický
- ▶ Vybaven fungicidem (antifungální)

Výhody zpracování

- ▶ Dobrá dávkovatelnost
- ▶ Lze velmi dobře vyhladit
- ▶ Snadné zpracování

Oblasti aplikace

- ▶ Zasklení
- ▶ Těsnění
- ▶ V sanitární oblasti
- ▶ Spojovací spáry



Allclean
čistič povrchů

100 ml
Výr.č. 266 120 0100

500 ml
Výr.č. 266 120 0500



Silikon křišťálově čistý

Vysoce transparentní tmel

Obsah 310 ml
Výr.č. 225 310 01

Tmely

Oblast použití

- ▶ Montážní provozy
- ▶ Sklenářství
- ▶ Sanitární práce
- ▶ Dřevěné konstrukce
- ▶ Stavebnictví

Zpracování

Pro dokonalé utěsnění je nutné správné dimenzování spár a odpovídající předběžné zpracování. **Křišťálově čistý silikon beko** dejte pod tlakem do spáry. Potom vyhladte **beko vyhlazovací prostředek** a stěrkou na spáry. Vzhledem k rozmanitosti různých podkladů se před použitím doporučuje vyzkoušet přilnavost. Pro optimální dimenzování spár dodržujte DIN 18540. Z důvodu zamezení adheze ze tří stran by se měl použít výplňový materiál beko.

Upozornění

- ▶ Přílnavé plochy musí být čisté, bez mastnoty a suché, popřípadě očistěte pomocí **beko Allclean**.
- ▶ Dehet a bitumenové podklady nejsou vhodné jako adhezivní podklad.
- ▶ V případě špatné přilnavosti použijte podkladový nátěr (**beko Silicon Primer**).
- ▶ Nepoužívejte na povrch agresivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte na pozinkované kovy a barevné kovy.
- ▶ V případě neodborného a nesprávného použití je vyloučena jakákoli odpovědnost za vady výrobku.
- ▶ Pouze pro profesionální a průmyslové použití.

Technická data

Základ	silikonový kaučuk, schopný sítovat acetát	
Lze zpracovat	od +5° C max. do +40° C	
Teplota	odolné od -50° C do +150° C	
Doba zpracovatelnosti	cca 10 minut (+23° C / 50% relativní vlhkost)	
Vytvrzení	2 mm/den (+23° C / 50% relativní vlhkosti)	
Barva	vysoce transparentní / křišťálově čisté	
Hustota	cca 1,1 g/cm ³	
Tvrдость Shore A	cca 25	
Trvalá absorpce pohybu	max. 25%	
Pevnost v tahu	0,5 N/mm ²	
Pružnost	cca 90%	
Změna objemu	cca 5%	
Lze přetírat	Nelze přetírat: Kompatibilní s nátěry ve smyslu směrnic Rosenheim	
Trvanlivost	12 měsíců (neotevřeno)	
Skladování	při +5° C až +30° C; v suchu	
Obsah/balení	20 kusů/karton	1200 ks/paleta

Zveřejněním tohoto vydání ztrácí platnost všechna předchozí vydání.
Technické změny vyhrazeny! Datum tisku: 08/2018 Art.-Nr. 225 310 01 9CZ

Online-Katalog:



@bekoGroup

Technické informace:
www.beko-group.com