

**Dati tecnici:**

<b>Caratteristiche</b>	<b>Normativa</b>	<b>Classificazione</b>
Base	-	Silicone monocomponente
Densità	DIN 52 451-A	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità	EN 27 390	0 mm
Tempo di formazione della pelle	-	ca. 5 - 10 min.
Velocità di polimerizzazione	-	ca. 2,5 mm/1° giorno
Modulo di elasticità a 100%	EN 28339	0,32 N/mm <sup>2</sup>
Deformazione massima ammissibile	-	25 %
Protezione incendio	DIN 4102,1	B2
Resistenza alla temperatura	-	-40 °C fino +120 °C
Temperatura di applicazione	-	+5 °C fino +40 °C
Stoccaggio	-	12 mesi