WOCA DENMARK

① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

MASTER TS-2K LACQUER

PRODUKTBESCHREIBUNG
Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Objekte, Sportflächen und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde. Der Lack zeichnet sich durch äußerst effektiven Schutz, hervorragende Haltbarkeit und besondere Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Verschleiß und Kratzer aus. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

ANWENDUNGSBEREICH
Zum Lackieren von neuen, unbehandelten und frisch geschliffenen Holzböden in Gängen, Sporthallen usw. Für alle Holzarten geeignet.

Product information
Ergiebigkeit: 8-10 m²/L
Verpackung: 4.5 L + 500 ml Master Classic 2K Hardener
Glanz: Matt/Glanz ca. 10 und Seidenmatt/Glanz ca. 20 und Seidenglanz/Glanz ca. 40.

Widerstandsfähigkeit

Sehr hohe Widerstandsfähigkeit
Robuste Oberfläche mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen schwarze Absatzspuren, Kratzer, verschüttete Flüssigkeiten und Flecken. Für Sportböden zugelassen.

5-6 Std.

Trocknungszeit
Zwischen den Schichten: 2-3 Std. bei 20° C.
Leichte Verwendung: 5-6 Std.
Durchgehärtet: 5 Tage

Instandhaltung

Pflegeleicht
Es kann mit WOCA Master Cleaner und WOCA Master Care für lackierte Oberflächen gereinigt und gepflegt werden.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

ANWENDUNG

Vorbereitung
Wichtig: Bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von ca. 50% und Temperaturen von 15° - 25°C sind die Verarbeitungsbedingungen am stabilsten. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 100-120 zu erfolgen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch/Mopp nachwischen. Der Boden muss vor dem Grundieren vollständig trocken sein. Zum Grundieren von frisch geschliffenem Holz WOCA Master Base Primer verwenden, um Seitenverleimung zu vermindern. Alternativ WOCA Master Multi Primer für Tropenhölzer oder bereits vorher geöltes Holz verwenden.

Bitte beachten
Wird die Trocknungszeit nicht beachtet kann es zu schlechterer Haftung und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Instandhaltung und Reinigung
Wöchentliche Reinigung: Master Cleaner, #684525
Halbjährliche Pflege: Master Care, #684125

AUFTRAGEN X 2

SCHLEIFEN

AUFTRAG DER LETZTEN SCHICHT VOM LACK, UNVERDÜNNT

BEHANDLUNG

1. Primer auftragen. Nachdem der Primer trocken ist, den WOCA Master Classic 2K Hardener mit dem Lack mischen, und vor dem Auftragen gründlich aufschütteln. Die Mischung vor der Verwendung noch 10 Min. ruhen lassen, um den Härter zu aktivieren.
2. Eine Schicht Master TS-2K Lacquer unverdünnt mit Pinsel oder Rolle auftragen. Die Oberfläche dann bis zum folgenden Tag trocknen lassen.
3. Mit Korn 150-200 zwischenschleifen und danach gründlich staubsaugen.
4. Tragen Sie die letzte Schicht des Master TS-2K Lacquer mit einem Härter auf (frisch gemischt).

Der neu lackierte Boden kann nach ca. 5-6 Std. vorsichtig betreten werden. Möbel o. ä. Frühestens 24 Std. nach der letzten Lackierung auf den Boden stellen. Nach ca. 5 Tagen ist der Boden voll gebrauchstauglich und es können z. B. auch Teppiche aufgelegt werden.

Wasser und farbige Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee) sofort aufwischen, um Flecken zu vermeiden.

WOCA Denmark A/S · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov · Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com

0818