



A107 ADHESIVE

Ljepilo na bazi akrilne disperzije, upotrebljivo za lijepljenje, pričvršćivanje poroznih građevnih materijala, stiropora i mozaika.

OSOBINE

- Jednostavno nanošenje.
- Ne klizi.
- Brzo prianjanje.
- Dobro prianja na porozne materijale (drvo, beton, keramika, kamen, stiropor, gips ploče itd.).
- Ljepilo može se nanositi na vlažne podlove.
- Otorno je na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala.
- Svježe ljepilo jednostavno se čisti vodom.
- Ugodan je za okoliš.

PODRUČJE PRIMJENE

- Za pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.
- Za lijepljenje stropnih ploča od stiropora, dekorativnih ornamenata, prozorskih polica, keramičkih pločica, ukrasnih drvenih letvica, stiropora.
- Za ispunjavanje manjih pukotina u zidu.

TEHNIČKI PODATCI

Svježa masa

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Osnova | akrilna disperzija |
| Izgled | pasta |
| Specifična težina | $1340 \pm 30 \text{ kg/m}^3$ |
| Vrijeme stvaranja pokorice | 23 °C/50 % rel. vlaž. |
| Temperatura nanošenja | 30-35 min. od +5 °C do +40 °C |

Stvrdnuta masa

| | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|
| Vlačna čvrstoća pri smicanju | EN 205 | $3,10 \pm 0,20 \text{ MPa}$ |
| Temperaturna postojanost | | od -20 °C do +75 °C |

UPUTA ZA UPORABU:

Površine koje brtвimo moraju biti čvrste i bez prljavštine (prašina, masnoća). Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove.

- Kartušu pri vrhu navoja odrežemo, privijemo plastični stožac kojega koso prerežemo na željenu debjinu nanosa.
- Ljepilo nanosimo ravnomjerno, u točkama ili u kratkim isprekidanim crtama na onu stranu koju želimo zalijepiti.
- Oba dijela stisnemo zajedno, ali ne u potpunosti.
- Za velike površine preporuča se da dijelove nakon lijepljenja odmah ponovno odvojimo, sačekamo jednu minutu i onda ih trajno zalijepimo.



- Za teže dijelove preporuča se da ih dodatno mehanički pričvrstimo odnosno pritisnemo na 24 sata.
 - Svježu masu i alate nakon uporabe čistimo vodom, a stvrdnutu masu topлом vodom, acetonom ili mehaničkim putem.
-

PAKIRANJE

- 280 ml kartuše

Drugi načini pakiranja, npr. za industriju, mogući su po narudžbi.

SKLADIŠTENJE

24 mjeseca na suhom mjestu na temperaturi između +10°C i 30° C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.

