



POWER

Univerzalno elastično ljeplilo na bazi MS-polimera visoke početne čvrstoće lijepljenja i s odličnim prianjanjem na većinu materijala. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje i idealno je rješenje i za lijepljenje težih predmeta.

OSOBINE

- Visoka početna čvrstoća lijepljenja.
- Odlično prianja na većinu građevnih materijala i metala - beton, cigla, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite vrste plastike.
- Može se dobro istisnuti i pri nižim temperaturama.
- U okomitim fugama ne klizi.
- Dobro prianjanje na vlažne površine.
- Odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća.
- Ugodan je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona.
- U potpunosti kemijski neutralno i bez mirisa.
- Može se bojiti većinom boja i lakova na bazi epoksida, poliuretana i vode.
- Skupljanje prilikom stvrdnjivanja manje je od 1,5%.
- Otporna na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Kemijska otpornost:
 - dobra: voda, alifatska otapala, mineralna ulja, masnoće, razrijedene neorganske kiseline i lužine;
 - loša odnosno nije otporno: aromatična otapala, koncentrirane kiseline i klorirani ugljikovodići.
- Boja: bijela.

TESTOVI I CERTIFIKATI

GEV EMICODE EC 1 PLUS

PODRUČJE PRIMJENE

- Za lijepljenje i pričvršćivanje stuba, polica, letvica, kutnih profila, keramičkih pločica, zrcala i natpisa.
- Za ispunjavanje pukotina.
- Za različite vrste lijepljenja u kućanstvu (u kuhinji, kupaoni itd.).
- Za različite vrste lijepljenja u građevinarstvu, automobilskoj industriji, strojogradnji, brodogradnji, pri izradi kontejnera itd.

TEHNIČKI PODATCI

Svježa masa

Osnova

Izgled

Mehanizam stvrdnjivanja

Specifična težina

Vrijeme stvaranja pokorice $23^{\circ}\text{C}/50\% \text{ RH}$

Vrijeme stvrdnjivanja $23^{\circ}\text{C}/50\% \text{ RH}$

Temperatura nanošenja $d +5^{\circ}\text{C} \text{ do } +30^{\circ}\text{C}$

hibridni MS polimer

pasta

pomoću vlage iz zraka

$1450 \pm 30 \text{ kg/m}^3$

$10 \pm 5 \text{ min.}$

2–3 mm/dan



Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A	ISO 886	55 ± 5
Promjena volumena	ISO 10563	< 1,0 %
Vlačna čvrstoća	ISO 8339	1,5 ± 0,3 MPa
Modul E 100 %	ISO 8339	1,0 ± 0,3 MPa
Rastezanje pri prekidu	ISO 8339	150 % ± 50 %
Vlačna čvrstoća	ISO 37	2,5 ± 0,3 MPa
Rastezanje pri prekidu	ISO 37	200 ± 50 %
Temperaturna postojanost		od -40 °C do +90 °C

(Vrijednosti se mogu mijenjati s obzirom na temperaturu, vlagu i tip podloge koja se lijevi.)

UPUTA ZA UPORABU:**Priprema površine**

- Površina mora biti čvrsta i bez prljavštine (prašina, masnoća). Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove.

Priprema fuge i kartuše

- Za bolje prianjanje na porozne podloge preporučamo uporabu prednamaza Primer KVZ 16.
- Kartušu pri vrhu navoja odrežemo, privijemo priloženi stožac s V-zarezom i stavimo na pištolj.
- Ljepilo nanosimo tako što pištolj držimo okomito u odnosu na površinu kako bismo dobili trokutni nanos ljepila. Ljepilo nanosimo na stranu koju želimo zalijepiti u vodoravnim linijama (širina linije pribl. 8-10 mm).
- Nakon nanošenja ljepila dijelove koje želimo zalijepiti pritisnemo jedan uz drugi.
- Za lijepljenje težih dijelova preporučamo dodatno pričvršćivanje.
- Alat i svježu masu možemo očistiti sredstvom za čišćenje Teka ili alkoholom. Stvrdnutu masu možemo ukloniti mehaničkim putem.

PAKIRANJE

- 280 ml kartuše

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između +5 °C i +25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.

