

Master Invisible 2K Lacquer ist ein hochwertiger ultramatter Fußbodenlack auf Wasserbasis, der dem Holz ein rohes, unbehandeltes Aussehen verleiht. Der Lack basiert auf einem Polyurethan-Binder, welcher die Oberfläche optisch und haptisch wie frisch geschliffen erscheinen lässt. Der Härter ist isocyanatfrei. Die dänische Raumklimakennzeichnung des Lacks garantiert Ihnen nur minimale Geruchsbelastung der Raumluft.

- **2-Komponentenlack**
- **Einzigartig unbehandeltes Aussehen**
- **Verleiht dem Holz ein seidiges, atmungsfähiges, flexibles und selbstmattierendes Finish**
- **Ultramatter Glanzgrad**
- **Ergibt ein einzigartig unsichtbares, unbehandeltes Erscheinungsbild**



Anwendungsbereich

Zum Lackieren unbehandelter, neuer oder frisch geschliffener Oberflächen heller Holzarten.

Anwendung

Vorbereitung	Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack müssen eine Temperatur von mindestens 15°C, besser aber um 20°C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Der Raum sollte wegen der Trocknungszeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 120-150 zu erfolgen (Sandpapier oder Schleifnetz). Danach vorsichtig absaugen. Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Vor dem Auftragen von Master Invisible 2K Lacquer muss der Fußboden vollständig trocken sein. Die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt stets an einer weniger auffälligen Stelle testen.
Letzter Schliff	Korn 120-150
Behandlung	3 x Master Invisible 2K Lacquer
Auftragung Tag 1	WOCA 2K Härter und Lack mischen und gründlich schütteln. Die Mischung vor der Verwendung noch 10 Min. ruhen lassen um den Härter zu aktivieren. Eine Schicht der Mischung mit Rolle oder Pinsel auftragen und den Boden 2-3 Stunden trocknen lassen. Eine zweite Schicht auftragen und bis zum folgenden Tag trocknen lassen. Der Boden kann nach 12 Stunden geschliffen werden. Pro Tag dürfen nur zwei Lackschichten aufgetragen werden.
Auftragung Tag 2	Zwischenschleifen mit Korn 180-220 und vor dem Auftragen der letzten Lackschicht gründlich staubsaugen. Die letzte Schicht mit gemischtem Härter und Lack auftragen. Wird die letzte Lackschicht nach mehr als 48 Stunden Trocknungszeit aufgetragen, sind stets ein Abwaschen mit Intensivreiniger und ein Zwischenschliff erforderlich.
Bitte beachten	Lackpfützen vermeiden. Den Lack nass in nass auftragen, um Überschneidungen zu vermeiden. Wird ein helleres Aussehen gewünscht, WOCA Invisible White Additive zusetzen.

Trocknungszeit

Zwischen den Schichten	2-3 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Leichte Verarbeitung	Ca. 12 Std. Möbel aber frühestens nach 24 Stunden.
Durchgehärtet	8 Tage. Darf frühestens nach 8 Tagen mit Teppichen bedeckt oder abgewaschen werden.
Bitte beachten	Nichtbeachten der Trocknungszeiten kann zu schlechtem Anhaften und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.



Technische Daten

Bestandteile	Wasserbasiert, Urethan
Dichte:	1,00-1,05 g/ml
Festkörperanteil	Ca. 34 %
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	+15-25°C bei ca. 50% Luftfeuchte.
Viskosität:	Ca. 34 sek.
Ergiebigkeit	Ca. 8-10 m ² /L, abhängig von Holzart und Oberfläche.
Glanz	Ultramatt.
Mischungsverhältnis	100 ml Härter auf 5 L Lack.
Topfzeit	Die Mischung kann innerhalb der nächsten 48 Stunden verbraucht werden. Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln.
Werkzeugreinigung	Mit wasser.
Aufbewahrung	+ 10-25°C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max. 80 g VOC/L. Grenz-wert: 130 g VOC/l. [kat.A/i].
Verpackung	5 L
Zulassungen	- Indoor Climate Labelled/IBR - DIN 51130: R10 - Sliding coefficient: 0,52 - Reaction to fire EN 13501-1:2018: Bfl-s1

Pflege und Folgeprodukte

Wöchentliche Reinigung	Master Cleaner, #684525A
Halbjährliche Pflege	Master Care, Ultramatt #684310A
Folgeprodukte	Master Pure 2K Hardener, #690021A Intensive Wood Cleaner, #551525A Master Invisible White Additive, #694250A
Werkzeug	Lackrolle, 11 mm Flurlänge, #88003 Vinyl- und Lackpflegekit, #699974 Wollkissen, #596051 Blauer Kissenhalter, #399710

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.