

Sika® ADPrep

Felületelőkészítő anyag SikaFast® ragasztókhoz

Műszaki adatok

Vegyvi bázis		Oldószer-bázisú, felület előkészítő anyag
Szín		Szintelen
Sűrűség (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)		Kb. 0,8 kg/dm ³
Viszkozitás (CQP 029-3 / ISO 3219)		Kb. 2 mPa·s
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736)		13 °C
Felhordási hőmérséklet		+5 – +40 °C
Felhordási mód	általánosan poliamidon (PA)	Rongy, nedvszívó papírtörő Ecset (vastag rétegben)
Felhasználás	általánosan poliamidon (PA)	Kb. 50 ml/m ² Kb. 100-200 ml/m ²
Kiszellőzési idő általánosan (csak törölve)	15 °C felett 15 °C alatt	1 perc 3 perc
Kiszellőzési idő poliamidon (ecsettel felhordva)	15 °C felett 15 °C alatt	10 perc 20 perc
Max. kiszellőzési idő	max.	24 óra
Eltarthatóság		12 hónapig ²

¹ CQP = Corporate Quality Procedures (belső vizsgálat)

² bontatlanul, száraz, hűvös helyen tárolva

Általános meghatározás

A Sika® ADPrep a SikaFast® ragasztókkal ragasztásra kerülő alapfelületek előkezeléséhez kifejlesztett folyadék.

A Sika® ADPrep az MSZ EN ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a responsible care program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® ADPrep folyadék a SikaFast® ragasztóanyagok fém- és műanyag felületeken való tapadásának növelésére alkalmas.

A termék csak tapasztalt szakemberek részére alkalmas. Felhasználás előtt ajánlott tesztek véghezvinni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

A felhasználás módja

A ragasztási felületet töröljük le Sika® ADPrep-pel benedvesített, tiszta, foszformentes nedvszívó papírtörővel. Vékonyan vigyük fel a felületre, a felhordás vékony rétegű, egyirányú törlési folyamat legyen.

Ecsettel csak poliamid felületre hordjuk fel. A SikaFast® ragasztókat csak a fenti kiszellőzési idők letelte után szabad felhordani, de legkésőbb 24 óra múlva.

A munkafázis végén az edényt jól le kell zárni.

Industry



Fontos megjegyzés

A Sika® ADPrep oldószert tartalmaz, amely a frissen festett felületeken a festék megkötését befolyásolhatja. Ha a Sika® ADPrep-et nem kezelni kívánt felületre vittük fel, vagy kifröccsent, akkor azt tiszta, száraz ronggyal azonnal töröljük le.

A megbontott flakon tartalmát 3 hónap alatt vagy a lejáratási időn belül fel kell használni – értelemszerűen amelyik hamarabb bekövetkezik.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap
- SikaFast® Primer táblázat
- SikaFast® ragasztó- és tömítőanyagok bedolgozásának általános irányelvei

Csomagolás

Flakon	250 ml
--------	--------

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laboroszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:

www.sika.hu
www.sika.com



Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

