

## Anyag

2-komponensű poliuretán hab HFC (részlegesen fluorozott szénhidrogének) -től mentes hajtóanyaggal.

## Rendelés

FM710 400 ml e kiserelésű fehér aerosol alumínium dobozban, mellékelt szelepkarral és hosszabbító csőrrel.

## Technikai információ

Tulajdonságok	DIN	Osztályozás
Tűzveszélyességi osztály	DIN 4102	B2, P-NDS 04-118
Hővezető képesség	DIN 52612	0,035 W/(m·K)
Nyúlás	DIN 53455	180 kPa
Szakadási nyúlás	DIN 53455	15%
Nyírószilárdság	DIN 53422	100 kPa
Nyomófeszültség 10% nyomásnál	ISO 844	130 kPa
Habosodás		90%
Vízfelvétel	EN 1609	0,2 kg/m <sup>2</sup>
Felhasználási hőmérséklet		+ 5°C-tól + 35°C-ig
Megfogható 1) 30 mm vastag		kb. 4 perc után
Vágható 1) 30 mm vastag		kb. 10 perc után
Ékek kivehetők		kb. 30 perc után
Teljes terhelhetőség		kb. 2 óra után
Kiadósság		12 l-ig
Sűrűség		30 - 35 kg/m <sup>3</sup>
Kanna hőmérséklet		+10°C-tól + 25°C-ig
Veszélyesség (ADR/RID; GGVS/GGVE)		2-es osztály 5F Gázok
Hőmérséklettűrés (tartósan)		- 40°C-tól + 90°C-ig
Hőmérséklettűrés (rövidtávon)		+130°C-ig
Tárolás		Hűvös, fagymentes, száraz helyen állítva
Eltarthatóság		Gyártástól számított max. 9 hónap

1) A paraméterek a hőmérséklet és a levegő nedvességtartalma függvényében változnak

## Rendelés:

Cikkszám	Tartalom	DB/Karton
327896	400	12
334882*	400	12

\*kesztyűvel

## Előkészítés

- A felületnek tisztának száraznak, por és egyéb szennyeződéstől mentesnek és teherbírónak kell lennie.
- Használat előtt nedvesítsük be a felületeket a jobb tapadás és a gyorsabb kötés érdekében.
- Mindig végezzünk tesztet a kompatibilitás érdekében. Védjük a padlót papír vagy műanyag fóliával.



## FM710

### 2K-Szerelőhab



Ez a kétkomponensű poliuretán hab különösen alkalmas üregek kitöltésére, szigeteléshez és tömítéshez. Valamint beltéri ajtók kereteinek ragasztásához. Kiválóan tapad sokféle szokásos hordozófelületre, például betonra, falazatra, kőre, vakolatra, fára, rostcementre, fémre, számos műanyagra (polisztirolra, PUR keményhabra, poliészterre, kemény PVC-re).

### Termékelőnyök

- rothadás, hő- és vízálló, valamint ellenálló számos vegyszerrel szemben
- gyors megmunkálhatóság a rövid szilárdulási időnek köszönhetően
- magas fokú szilárdság a térfogatnak köszönhetően

### Használat

- Vegye le a kupakot és erősen csavarja rá a szelepkart a hosszabbító csőrrel.
- A kupakon található az aktiválógomb a flakon megnyitásához.
- Helyezze be az aktiválógombot a flakon alján található szelepnílásba.
- Helyezze a flakont egy kemény felületre, majd mindkét kézzel erőteljesen nyomja lefelé. Azután rázza fel a flakont kb. 30-szor úgy, hogy a szelep lefelé álljon.
- Rögtön kezdje el a munkát és kb. 3 percen belül ürítse ki a flakont.
- A flakont mindig a szeleppel lefelé használja.
- A flakon tetején lévő szelepkarral szabályozhatja a kijövő mennyiséget.
- Mindig az aktiválógombbal aktiválja a flakont! 25°C hőmérséklet felett a flakont ne aktiválja!

### Tisztítás

A pisztoly tisztításához csavarjuk le a habot és tegyük fel a helyére az illbruck tisztítót. A felesleges habot távolítsuk el azonnal illbruck PUR AA290-es tisztítóval vagy acetonnal. Tisztítás előtt győződjünk meg, hogy a felület ellenáll az oldószernek. A kikeményedett habot csak mechanikusan lehet eltávolítani, késsel levágni.

### Figyelem

Csak olyan terekben szabad használni, melyeknek jó a szellőzése és az alapterülete nagyobb mint 5m<sup>2</sup> (magassága 2,5m). Dohányzás tilos! A szemeket védeni kell, kesztyűt és munkaruházatot kell viselni.

### Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találják meg

[www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

#### Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

#### További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak a különböző felhasználásokra.

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz. A legfrissebb változatot itt találja meg: [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu)



**tremco illbruck Kft.**  
Puskás Tivadar u.3.  
2040 Budaörs  
Magyarország  
T: +36 23 428 218  
F: +36 23 428 219

[info.hu@tremco-illbruck.com](mailto:info.hu@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.hu](http://www.tremco-illbruck.hu)