

## Aushärtezeiten

<b>FIS EM Plus</b> <b>Temperatur im Verankerungsgrund</b> <b>[°C]</b>	<b>Maximale Verarbeitungszeit</b> $t_{\text{work}}$ <b>[Min.]</b>	<b>Minimale Aushärtezeit <sup>1)</sup></b> $t_{\text{cure}}$ <b>[Std.]</b>
-5 – 0	240	200
> 0 – +5	150	90
> +5 – +10	120	40
> -10 – +20	30	18
> +20 – +30	14	10
> +30 – +40	7	5

1) In feuchtem Betom oder im wassergefüllten Bohrloch sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.