

TECHNISCHES DATENBLATT

# STALOC ZINK PUR

Kaltverzinkung

## BESCHREIBUNG

STALOC Zink Pur für den aktiven Korrosionsschutz an Bohr- & Schweißstellen. Einsatz im Stahlhochbau, Stahltüren und Zargen, Garagentore, Stahlfassaden und Stahltüren, Leitplanken, Stahlkamine und sonstige thermisch beanspruchte Stahlkonstruktionen, Außenrohrsysteme, als Grundierung bei der Autoreparatur, sämtliche Karosserieteile.

## ANWENDUNG

Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Material auf Raumtemperatur bringen um einen einfachen Auftrag zu garantieren. Gleichmäßig mittels Pinsel oder Rolle auftragen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Farbe		dunkelgrau
Basis		Epoxyester/Acrylatharz
Temperaturbeständigkeit	°C	-20°C bis +500°C
Verarbeitungstemperatur	°C	Raumtemperatur (empfohlen)
Lagerbeständigkeit	Jahre	12 Monate
Trockenschichtdicke		30 bis 40µm
Zinkgehalt im Pigment		98,5%
Zinkgehalt im Trockenfilm		95%

## SICHERHEITSHINWEISE

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

## VERPACKUNG / VOLUMEN

375 ml á 8 Stk. im Karton

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 04.05.2022



Anruf STALOC



www.staloc.com

