

PONAL Statik

2k poliuretán rögzítőhab lépcsőburkolat vízszintes elemeinek ragasztására

TULAJDONSÁGOK

- kétkomponensű, hajtógáz nélküli
- kettő az egyben: ragasztó és tömítő
- rövid ideig (2 – 3 perc) korrigálható
- gyorsan keményedik
- vegyi úton, rendkívül szilárdra köt
- vakolható és átfesthető
- alaktartó
- idő- és penészálló
- B2 tűzállóságú

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Ablakpárkány, ajtóküszöb és lépcsőburkolat vízszintes elemeinek szintezésére és – mechanikus rögzítés nélküli – ragasztására alkalmas, elsősorban nedvszívó (beton) felületre. Gyors, rendkívül nagy szilárdsággal rendelkezik és kiváló réskitöltő.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az esetlegesen puha vagy lazán tapadó részeket el kell távolítani.

FELHORDÁS

Távolítsa el a kartus kupakját. Vágja le az adagoló csonk hegyét a menetes rész felett és tekerje rá a keverő- és adagoló csőrt. A felhordáshoz használjon Ceresit kartus kinyomópisztolyt. A tökéletes habosodás eléréséhez célszerű az adagoló csőrt a mellékelt hosszabbító csővel megnövelni. Az alapfelületre csíkokban vagy pogácsaszerűen (10 – 15 cm távolságra) javasoljuk a purhabot felhordani. Előtte ékek vagy szerelőlécek segítségével végezze el a lépcsőlapok



szintezését. Illessze a lapot a pontos helyére és terhelje le azt min. 2 db 15 kg-os súllyal. 8 perc elteltével a hab vágható, 10 perc múlva a súlyokat el lehet távolítani. Terhelhető 15 – 20 perc elteltével.

FONTOS TUDNIVALÓK

A purhabot nem kell nedvesíteni, mert a kötéshez nincs szükség nedvességre (vegyi reakció zajlik). Az optimális alkalmazási hőmérséklet: +10 – +25°C között van. Az alapfelület és a kartus minimális hőmérséklete nem lehet alacsonyabb mint + 5°C. Tisztítás: A felületről a friss habfoltot purhab tisztítóval lehet eltávolítani. A megszilárdult hab már csak mechanikus úton távolítható el. Kerülje a bőrrel való érintkezést. A még friss purhabbal érintkezett bőrfelületet kézápoló krémmel kenje be.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	kétkomponensű poliuretán hab
Tűzállóság:	B2 (DIN 4102)
Szakítószilárdság:	kb. 15 N/cm ²
Zsugorodás:	≤2%
Sűrűség:	kb. 65 kg/m ³
Kiadósság:	kb. 3 liter / kartus
Vágható :	kb. 8 perc múlva
Végzilárdság elérése:	kb. 20 perc múlva
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C – +30°C
Anyagszükséglet (kb. 80x27 cm/lépcsőlap):	1 lépcső/kartus (20 mm-es réskitöltés) 2 lépcső/kartus (10 mm-es réskitöltés)

KISZERELÉS

1 65 g műanyag kartus + keverő-és adagolócsőr
+ hosszabbító cső

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és
hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Szorosan lezárva kell tárolni. A terméket a fagy-
tól óvni kell! A kétkomponensű PUR habbal tör-
ténő munkavégzés gondos előkészületet igényel.
A megkezdett kartust gyorsan kell felhasználni,
mivel az összekevert hab néhány percen belül
beleköti a keverőszárba. A ragasztóanyag felhasz-
nálásánál, nincs szükség speciális biztonsági óvin-
tézkezdésekre.

Műszaki szaktanácsadás:
Tel.: (06-27) 314-835,
Fax: (06-27) 317-087

FORGALMAZZA:

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Henkel

Minőség a Mestereknek