

# Technisches Datenblatt

## Injektionsmörtel FIS AB 360 S

Erstellt: 28.09.2022  
Version: 2.0

Überarbeitet: 28.09.2022

Druckdatum: 28.09.2022  
Seite: 1 von 1

Produktbeschreibung: Hybridmörtel, styrol-frei  
Farbe: grau

Technische Daten:

Eigenschaft	Prüfverfahren	Ergebnis
-------------	---------------	----------

Allgemeine Beständigkeit		
UV-Einwirkung (Sonnenlicht)		beständig
Temperaturbeständigkeit		120 °C
Einfluss von Wasser		beständig
Wasseraufnahme		nach 14 d: 0,8 %
Reinigungsmittel		1 % Tensidlösung ohne Einfluss

Materialkennwerte		
Schrumpf		< 0,9 %
Shore- Härte A	ISO 868	nach 45 min: 83
Dichte		1,6 – 1,8 g/cm <sup>3</sup>

Verarbeitungseigenschaften		
Viskosität bei 20 °C	Brookfield (Sp.7) 10 U/min	110 – 150 Pas
Verarbeitungszeit bei 11 - 20 °C		5 min
Aushärtezeit 11 - 20 °C		60 min
Lagerfähigkeit		24 Monate