



Lepidlo na dřevo Pattex PV/H Standard

- **Odolnost proti vlhkosti**
- **transparentní sušení**
- **pro všechny druhy dřeva**

Univerzálně použitelné disperzní lepidlo na dřevo připravené k použití.

Splňuje požadavky skupiny namáhání D2 podle EN 204.

Ideální pro:

- ✓ 9 Lepení za studena a za tepla odolné proti vlhkosti
- ✓ 9 montážní lepení
- ✓ 9 lepení kostry a spojů desek
- ✓ 9 Povrchové lepení (dýha a DKS)
- ✓ 9 lepení drážek a čepů

Funguje to takto:

1. lepené plochy musí být čisté, suché a přesně přiléhající.
2. Naneste lepidlo a spojte v otevřeném čase.
3. Nechte spojené díly zaschnout pod tlakem.
4. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte vlhkým hadříkem.

Konečná pevnost po 24 hodinách.

Nezpracovávejte při teplotě nižší než + 8 °C (lepicí materiál a pokojová teplota).

Technické vlastnosti:

Doba otevření: cca 20 - 25 minut při 20 °C

Spotřeba: 150 - 200 g / m²

Doba lisování:

Spárování masivního dřeva

20°C cca 60 min.

Povrchové lepení dýhy

20 °C cca 120 min.

50°C cca 30 min.

80°C cca 20 min.

DKS - povrchové lepení:

50°C cca 45 min.

Uvedené doby lisování jsou přibližné hodnoty.

Velikost nádoby: 250 g a 1 / 5 / 10 / 30 kg.

Lepidlo lze skladovat minimálně 12 měsíců, pokud je dobře uzavřeno.

Po použití nádobu pevně uzavřete.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze orientační. Vzhledem k podmínkám zpracování a podání žádosti podmínek zpracování a použití a velkého množství různých materiálů doporučujeme, abyste

vám v každém případě provést vlastní zkoušky. Odpovědnost za konkrétní výsledky použití

Informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu proto nepředstavují záruku za konkrétní výsledky aplikace. A

Záruka je poskytována pouze v rámci našich prodejních podmínek za trvale vysokou kvalitu našich výrobků.

výrobky.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,

Boudníkova 2514/5, Praha 8, 180 00

tel: 220 101 101

www.pattex.cz