



Pattex PV/H fa ragasztó Standard

- **Nedvességálló**
- **átlátszó szárítás**
- **minden fafajtaához**

Felhasználásra kész, univerzálisan alkalmazható diszperziós fa ragasztó.

Megfelel az EN 204 szerinti D2 feszültségcsoportnak.

Ideális a következőkhöz:

- ✓ 9 Nedvességálló hideg- és melegragasztáshoz
- ✓ 9 Összeszerelési ragasztás
- ✓ 9 Rönk és deszkák ragasztása
- ✓ 9 Felületragasztás (furnér és DKS)
- ✓ 9 Rész- és fogazott ragasztás

Ez így működik:

1. A ragasztási felületeknek tisztának, száraznak és pontosan illeszkedőnek kell lenniük.
2. Vigyen fel ragasztót és illessze össze a nyitott időn belül.
3. hagyja az összekötött részeket nyomás alatt megszáradni.
4. A felesleges ragasztót nedves ruhával azonnal távolítsa el.

Végső szilárdság 24 óra elteltével.

Ne dolgozzon + 8°C alatt (ragasztóanyag és szobahőmérséklet).

Műszaki tulajdonságok:

20°C-on kb. 20-25 perc.

Fogyasztás: 150 - 200 g / m²

Préselési idők: A préselés ideje: kb:

Tömörfa kötés

20°C kb. 60 perc.

Felületragasztás furnér

20°C kb. 120 perc.

50°C kb. 30 perc.

80°C kb. 20 perc

DKS - felületi ragasztás:

50°C kb. 45 perc.

A megadott préselési idők tájékoztató jellegűek.

Tartálméret: 250 g és 1 / 5 / 10 / 30 kg.

A ragasztó jól lezárva legalább 12 hónapig tárolható.

Használat után szorosan zárja le a tartályt.

Kérjük, vegye figyelembe: A fenti információk csak általános útmutatásul szolgálnak. A feldolgozási és alkalmazási feltételek miatt feldolgozási és alkalmazási feltételek és a különböző anyagok nagy száma miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezze el saját vizsgálatát. Felelősség a konkrét alkalmazási eredményekért. A jelen adatlapon szereplő információk és utasítások ezért nem jelentenek garanciát a konkrét alkalmazási eredményekért. A garanciát csak az értékesítési feltételeink keretein belül vállalunk termékeink állandóan magas minőségére. termékek.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

• Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543