



Colla per legno Pattex PV/H Standard

- **Resistente all'umidità**
- **essiccazione trasparente**
- **per tutti i tipi di legno**

Colla per legno in dispersione pronta per l'uso e di applicazione universale.

Soddisfa il gruppo di sollecitazione D2 secondo la norma EN 204.

Ideale per:

- ✓ 9 Incollaggio a freddo e a caldo resistente all'umidità
- ✓ 9 Incollaggio di assemblaggi
- ✓ 9 Incollaggio di carcasse e pannelli
- ✓ 9 Incollaggio di superfici (impiallacciatura e DKS)
- ✓ 9 Incollaggio di scanalature e tenoni

Ecco come funziona:

1. le superfici di incollaggio devono essere pulite, asciutte e accuratamente adattate.
2. Applicare l'adesivo e unire entro il tempo aperto.
3. lasciare asciugare le parti unite sotto pressione.
4. rimuovere immediatamente l'adesivo in eccesso con un panno umido.

Resistenza finale dopo 24 ore.

Non lavorare a temperature inferiori a + 8°C (materiale adesivo e temperatura ambiente).

Proprietà tecniche:

Tempo di apertura: circa 20 - 25 minuti a 20°C

Consumo: 150 - 200 g / m²

Tempi di pressatura:

Incollaggio di giunti in legno massiccio

20°C circa 60 min.

Incollaggio superficiale impiallacciatura

20°C circa 120 min.

50°C circa 30 min.

80°C circa 20 min.

DKS - incollaggio superficiale:

50°C circa 45 min.

I tempi di pressatura indicati sono valori indicativi.

Contenitori: 250 g e 1 / 5 / 10 / 30 kg.

L'adesivo può essere conservato per almeno 12 mesi se ben sigillato.

Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Nota bene: Le informazioni sopra riportate sono solo a titolo indicativo. A causa delle condizioni di lavorazione e applicazione e del gran numero di materiali diversi, si consiglia di effettuare in ogni caso i propri test. Responsabilità per i risultati di applicazioni specifiche

Le informazioni e le istruzioni contenute in questa scheda tecnica non costituiscono pertanto una garanzia per risultati applicativi specifici. A garanzia è data solo nell'ambito delle nostre condizioni di vendita per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti.

Henkel Italia Via Amoretti, 78 20157 – Milano Tel. 02357921