



## Lepidlo na drevo Pattex PV/H Standard

- **Odolnosť voči vlhkosti**
- **transparentné sušenie**
- **pre všetky druhy dreva**

Univerzálne použiteľné disperzné lepidlo na drevo pripravené na použitie.

Spĺňa požiadavky skupiny namáhania D2 podľa EN 204

### **Ideálne pre:**

- ✓ 9 Lepenie za studena a za tepla odolné voči vlhkosti
- ✓ 9 montážne lepenie
- ✓ 9 lepenie kostry a spojov dosiek
- ✓ 9 povrchové lepenie (dyhy a DKS)
- ✓ 9 Lepenie drážok a čapov

### **Funguje to takto:**

1. lepené povrchy musia byť čisté, suché a presne priliehajúce.
2. Naneste lepidlo a spojte v rámci otvoreného času.
3. Nechajte spojené časti zaschnúť pod tlakom.
4. Prebytočné lepidlo okamžite odstráňte vlhkou handričkou.

Konečná pevnosť po 24 hodinách.

Nespracovávajújte pri teplote nižšej ako + 8 °C (teplota lepiaceho materiálu a izbová teplota).

### **Technické vlastnosti:**

Čas otvorenia: približne 20 - 25 minút pri 20 °C

Spotreba: 150 - 200 g / m<sup>2</sup>

Čas lisovania:

Spájanie masívneho dreva

20 °C cca 60 min.

Povrchové lepenie dyhy

20 °C cca 120 min.

50°C cca 30 min.

80 °C cca 20 min.

DKS - povrchové lepenie:

50°C cca 45 min.

Uvedené časy lisovania sú približné hodnoty.

Veľkosť nádoby: 250 g a 1 / 5 / 10 / 30 kg

Lepidlo je možné skladovať minimálne 12 mesiacov, ak je dobre uzavreté.

Po použití nádobu pevne uzavrite.

Upozornenie: Vyššie uvedené informácie slúžia len na všeobecné usmernenie. Vzhľadom na podmienky spracovania a podávania žiadostí podmienok spracovania a aplikácie a veľkého množstva rôznych materiálov odporúčame, aby ste

vám v každom prípade vykonať vlastné testy. Zodpovednosť za konkrétne výsledky aplikácie Informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste preto nepredstavujú záruku za konkrétne výsledky aplikácie. A

záruku poskytujeme len v rámci našich obchodných podmienok na trvalo vysokú kvalitu našich výrobkov.

výrobky.

## **DISTRIBUTÉR**

**Henkel Slovensko, spol. s r.o.**

**Mlynské nivy 55**

**821 08 Bratislava**

**Tel.: 02/333 19 113**

**Fax: 02/50 246 384**

**e-mail: lepidla@sk.henkel.com**

**www.pattex.sk**