

## AUSHÄRTEZEITEN – FIS HB

Kartuschentemperatur (Mörtel mind. + 5 °C)	Verarbeitungszeit	Temperatur im Verankerungsgrund	Aushärtezeit
		- 5 °C — ± 0 °C	6 Std.
		± 0 °C — + 5 °C	3 Std.
+ 5 °C — + 20 °C	15 Min.	+ 5 °C — + 20 °C	90 Min.
+ 20 °C — + 30 °C	6 Min.	+ 20 °C — + 30 °C	35 Min.
+ 30 °C — + 40 °C	4 Min.	+ 30 °C — + 40 °C	20 Min.
> + 40 °C	2 Min.	> + 40 °C	12 Min.

Achtung: Im nassen Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln! Stehendes Wasser ist aus dem Bohrloch zu entfernen.