



CHEMISCH-TECHNISCHE-  
PRODUKTE

**SCH**  
schachermayer

# INFORMATION

## AUSHÄRTEZEITEN

Temperatur im Verankerungsgrund	Verarbeitungszeit FIS VT	Aushärtezeit FIS VT
- 5°C – ± 0°C		24h
± 0°C – + 5°C		3h
+ 5°C – + 10°C	13 Min.	90 Min.
+ 10°C – + 20°C	5 Min.	60 Min.
+ 20°C – + 30°C	4 Min.	45 Min.
+ 30°C – + 40°C	2 Min.	35 Min.