

Materiál

Rychle vytvrzující dvoukomponentní polyuretanová pěna bez hnacího plynu. Neobsahuje freony.

Provedení

polyetylénová kartuše se směšovací trubicí a trubicí k prodloužení

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4 102	B3
Tepelná vodivost λ	DIN 52 612	0,040 W/m.K
Pevnost v tahu	DIN 53 455	180
Protážení při přetržení	DIN 53 455	15%
Pevnost ve stříhu	DIN 53 422	100 kPa
Napětí v tlaku při 10 % stlačení	ISO 844	130 kPa
Napěnění		90%
Teplotní odolnost		dlouhodobě: - 40 °C až + 90 °C krátkodobě: - 40 °C až + 130 °C
Aplikační teplota		+5 °C až +35 °C
Optimální teplota dózy		+10 °C až +25 °C
Nelepivost** (housenka 30 mm)		po 60 sekundách
Řezatelnost** (30 mm housenka)		po 90 sekundách
Odstranění rozpěry		po 20 minutách
Výdajnost		12 l
Doba skladování		9 měsíců od data výroby
Skladovací teplota		v chladu (nikoli na mrazu), suchu, svislé poloze

Příprava

1. Povrchy musí být zatížitelné, čisté, suché, bez prachu a nečistot. Odřízněte společný vrcholek kartuší a nasadte mísicí trubicí na zbylou část.

Aplikace

1. Po nasunutí směšovací tuby upevněte ještě na její konec prodlužovací trubicí, se speciálně zakončeným vyústěním. Vložte kartuše do vhodné pistole se dvěma písty. Z počátku by měl být kohoutek aplikační pistole mačkán velmi lehce, aby pěna tekla trubicí pomalu a začala reagovat již uvnitř. Počáteční množství materiálu nehomogenní barvy vycházející z trubice je potřeba vytlačit stranou. Materiál o konstantní barevnosti značí dostatečné smísení obou komponent a je možné začít aplikaci. Díky velmi rychlé chemické reakci je nutno pracovat rychle a bez přerušování. Při výměně kartuší vyměňte i mísicí trubicí.

Čištění

K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR Čistič.



FM790

2K-Rychletuhnoucí pěna



Použití

2K – Rychletuhnoucí pěna je obzvláště vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních rámců, dřevěných dveřních kazet.

Hlavní přednosti

- **Řezatelnost po 90 sekundách**
- patentovaná rohová tryska pro čistou a rychlou aplikaci bez kartonových pásků
- řezatelná po 90 sekundách
- vydajnost až 4,5 litru
- instalace dveří možná již po 20 minutách

FM790

2K-Rychletuhnoucí pěna



Upozornění

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzená pěna lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřepřevážet dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze.

Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si

měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese te vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz